

بررسی ظرفیت لنگر خمشی و تحمل تنش در اتصال بیسکوییتی L شکل چوب ماسیو و فرآورده‌های مرکب چوبی

❖ حسین رنگ‌آور*؛ دانشیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
❖ منوچهر عباسی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی ظرفیت لنگر خمشی و تحمل تنش (گوشه داخلی و بیرونی) در اتصالات بیسکوییتی L شکل ساخته شده از چوب ماسیو، تخته خرده چوب و تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) بود. بدین منظور اتصالاتی L شکل با استفاده از چوب راش، صنوبر، تخته خرده چوب و MDF با بیسکویت اندازه صفر (۴۷×۱۵×۳/۸ میلی متر)، ۱۰ (۵۳×۱۹×۳/۸ میلی متر) و ۲۰ (۶۰×۲۳×۳/۸ میلی متر) ساخته شد. لنگر خمشی و تنش در گوشه داخلی و بیرونی اتصالات ساخته شده با همدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که با افزایش اندازه شماره بیسکویت از صفر تا ۲۰ (افزایش طول و عرض بیسکویت)، لنگر خمشی و ظرفیت تحمل تنش اتصالات ساخته شده افزایش می‌یابد و کمترین مقدار این صفات در اندازه بیسکویت شماره صفر مشاهده شد. همچنین نتایج بررسی جنس اعضای اتصال نشان دادند که بیشترین ظرفیت تحمل تنش در اتصالات ساخته شده از گونه راش بود که به ترتیب بیشتر از اتصالات ساخته شده از چوب صنوبر، MDF و تخته خرده چوب بود.

واژگان کلیدی: اتصال بیسکویتی، چوب ماسیو، ظرفیت تحمل تنش، ظرفیت لنگر خمشی، فرآورده‌های مرکب چوبی.

مقدمه

پیشرفت صنعت مبلمان در سالهای گذشته با توجه به فرآورده‌های مرکب چوبی متنوع و اتصالات گوناگون و همچنین چسب‌های مختلف بسیار چشمگیر بوده است. استفاده از اتصالات مناسب در ساخت سازه‌های چوبی، با توجه به نوع ماده اولیه آن تأثیر بسزایی در افزایش کیفیت و دوام سازه دارد. اتصالات استفاده شده در ساخت سازه‌های چوبی تحت بارهای فشاری، خمشی، کششی و برشی، یا ترکیبی از دو یا چند نوع از آنها قرار می‌گیرند. اتصالات در معرض تنش کششی و خمشی طبیعی مشکل آفرین دارند و طراح سازه باید قادر به تحلیل و ارزیابی تنش در اتصالات سازه طراحی شده خود باشد. دقت این تحلیل و ارزیابی از لحاظ نزدیکی با واقعیت، به پیش‌بینی بارهای مفروض وارد به سازه وابسته است [۱].

یکی از اتصالاتی که امروزه کاربرد فراوانی در ساخت محصولات چوبی گوناگون (ماسیو، اوراق فشرده چوبی) دارد، اتصال بیسکوییتی است. نوع ماده اولیه این اتصال از چوبهای فشرده و در اندازه‌های مختلف است و از ویژگی‌های مهم آن واکنشیده شدن آن بعد از چسب‌زنی و کیپ شدن در جای خود و همچنین مخفی بودن آن در سازه مورد استفاده است. با توجه به اهمیت اتصالات در طراحی سازه تحقیقات متعددی درباره انواع اتصالات مورد استفاده در صنایع چوب صورت گرفته است. کهنوند و همکاران (۲۰۱۴) در بررسی تأثیر گونه چوبی و نوع چسب بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال T شکل ساخته شده با بیسکویت نتیجه گرفتند که ظرفیت لنگر خمشی اتصالات ساخته شده با گونه راش نسبت به اتصالات ساخته شده با گونه نراد بیشتر بوده و چسب پلی‌اورتان

نسبت به چسبهای پلی‌وینیل استات و اوره فرم‌آلدئید عملکرد بهتری داشته است [۲]. دالوند و همکاران (۲۰۱۳) در بررسی اثر قطر و عمق نفوذ و گونه چوب بین بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال با پین در مبلمان صفحه‌ای زیر بار کششی نتیجه گرفتند که ظرفیت لنگر خمشی اتصال زیر بار کششی با افزایش قطر پین و افزایش عمق نفوذ آن روند صعودی داشت. همچنین ظرفیت لنگر خمشی اتصالات ساخته شده با پین راش در مقایسه با اتصالات ساخته شده با پین ممرز بیشتر گزارش شده است [۳]. آلتون و همکاران (۲۰۱۰) تأثیر نوع چسب را بر ظرفیت لنگر خمشی اتصالات ساخته شده با دم‌چلچله در پروفیل تخته فیبر با دانسیته متوسط^۱ بررسی کردند. یافته‌های این پژوهشگران نشان داد که بیشترین ظرفیت لنگر خمشی زیر بارگذاری کششی مربوط به چسب سیانوآکریلات، و بیشترین ظرفیت لنگر خمشی زیر بار فشاری مربوط به چسب پلی‌وینیل استات بود. همچنین، نتایج این تحقیق نشان داد که چسب پلی‌اورتان در افزایش ظرفیت لنگر خمشی زیر بارگذاری کشش تأثیر معنی‌داری نداشت [۴]. آتار و همکاران (۲۰۰۹) عملکرد اتصالات ساخته شده با بیسکویت را در دو حالت بارگذاری کششی و فشاری بررسی کردند. در این تحقیق اعضای اتصال از جنس MDF و تخته خرده‌چوب بود و اتصالات به صورت فارسی و سربه‌سر با دو نوع چسب پلی‌وینیل استات (PVA) و DVTKA^۲ و بیسکویت راش ساخته شدند. نتایج مطالعه آنان نشان داد که اتصالات ساخته شده با MDF نسبت به اتصالات ساخته شده با تخته خرده‌چوب مقاومت بیشتری در دو حالت بارگذاری کششی و فشاری

1. Medium density fiber board (MDF)
2. Desmodur Vinil Trie Ketonol Acetate

اعضای اتصال از دو گونه^۱ راش و دو گونه^۲ صنوبر و دو نوع فرآورده^۳ مرکب چوبی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) از کارخانه صنایع چوب خزر ایران و تخته خرده‌چوب^۴ از کارخانه صنعت چوب شمال (گنبد) به صورت خام (بدون روکش) استفاده شد. رطوبت فرآورده‌های مرکب و چوب‌های راش و صنوبر مورد استفاده ۶ درصد بود. دانسیته^۵ چوب راش و ممرز به ترتیب براساس استاندارد ASTM D-2395 و دانسیته^۶ MDF و تخته خرده‌چوب براساس استاندارد EN-323 در جدول ۱ ارائه شده است [۹، ۱۰].

برای ساخت اتصالات در این پژوهش از بیسکویت‌هایی از گونه^۱ راش در سه اندازه^۷ صفر (۴۷×۱۵×۳/۸ میلی‌متر)، ۱۰ (۵۳×۱۹×۳/۸ میلی‌متر) و ۲۰ (۶۰×۲۳×۳/۸ میلی‌متر) استفاده شد که در شکل ۱ نشان داده شده است.

برای چسباندن اعضای اتصال از چسب پلی‌وینیل استات استفاده شد که دانسیته^۸ آن ۱/۰۸ گرم بر سانتیمتر مکعب و در صد مواد جامد آن ۶۰ درصد بود.

به وسیله^۹ دستگاه بیسکویت‌زن شیارهای بیضوی به منظور جا زدن بیسکویت‌ها در اعضای اتصال ایجاد شد. سپس در مرحله^{۱۰} چسب‌زنی، ابتدا سطوح داخلی شیارهای ایجاد شده و سطوح بیسکویت به اندازه^{۱۱} مساوی برای تمام نمونه‌ها به چسب آغشته شده و بیسکویت‌ها در شیار مورد نظر قرار داده شدند. به منظور بررسی دقیق مقاومت اتصال بیسکویتی و جلوگیری از تماس چسب با سایر اعضای اتصال، کاغذ مومی^{۱۲} نیز در بین قطعات قرار داده شد (شکل ۱).

داشتند. همچنین اتصال فارسی نسبت به اتصال سربه‌سر، و چسب DVTKA نسبت به چسب PVA مقاومت بهتری نشان دادند [۵]. در تحقیقی دیگر، سفتی و ظرفیت تحمل بار اتصالات ساخته‌شده با بیسکویت در تخته خرده‌چوب با دو ضخامت ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر و چسب PVA بررسی شد. نتایج این بررسی نشان داد که افزایش ضخامت اعضای اتصال و اندازه^{۱۳} بیسکویت سبب افزایش سفتی و ظرفیت تحمل بار اتصال می‌شود [۶]. تأثیر لبه^{۱۴} چسبان بر ظرفیت لنگر خمشی اتصالات ساخته‌شده از تخته خرده‌چوب و MDF با قلیف بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که جنس و ضخامت لبه^{۱۵} چسبان تأثیر معنی داری بر ظرفیت لنگر خمشی زیر بار کششی و فشاری داشت. به همین دلیل، استفاده از لبه^{۱۶} چسبان PVC با ضخامت ۰/۴ میلی‌متر توصیه شد [۷]. همچنین تأثیر لبه^{۱۷} چسبان بر ظرفیت لنگر خمشی پانل ساخته‌شده از تخته خرده‌چوب با پین و قلیف مورد بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که اتصال با ترکیب پین و قلیف نسبت به حالتی که اتصال با پین و قلیف به‌طور جداگانه ساخته می‌شود، مقاومت بیشتری را برای سازه ایجاد می‌کند [۸].

با توجه به مطالب بالا داشتن اطلاعات لازم از تأثیرات اتصال بیسکویتی در مقاومت سازه‌های چوبی می‌تواند در افزایش تولید و استفاده^{۱۸} روز افزون آن در صنایع مبلمان بسیار موثر باشد. بنابراین هدف این پژوهش مقایسه^{۱۹} مقاومت اتصال بیسکویتی در چوب ماسیو و اوراق فشرده^{۲۰} چوبی و همچنین تأثیر اندازه^{۲۱} بیسکویت بر مقاومت این اتصال است.



مواد و روش‌ها

در این پژوهش برای ساخت اتصال با بیسکویت،


1. Fagus orientalis
2. Populus alba
3. Particle board
4. Wax paper

جدول ۱. مشخصات مواد اولیه چوبی مورد استفاده در ساخت اتصال

نوع ماده اولیه	دانسیتته (g/cm^3)	ضخامت (mm)	طول (mm)	عرض (mm)
چوب راش	۰/۶۲	۱۶	۲۰۰	۱۵۰
چوب صنوبر	۰/۴۲	۱۶	۲۰۰	۱۵۰
MDF	۰/۷۳	۱۶	۲۰۰	۱۵۰
تخته خرده چوب	۰/۶۱	۱۶	۲۰۰	۱۵۰



شکل ۱. اتصال ساخته شده برای بررسی ظرفیت لنگر خمشی و بیسکویت‌های با اندازه‌های ۰، + و ۱+ و ۲+



شکل ۲. نحوه اعمال بار

ظرفیت تحمل تنش مرکب (گوشه داخلی و بیرونی) بودند. سرعت بارگذاری برای آزمایش ظرفیت لنگر خمشی و تنش مرکب (گوشه داخلی و بیرونی) ۵ میلی‌متر در دقیقه در نظر گرفته شد. ظرفیت لنگرخمشی در اتصالات L شکل تولیدشده با استفاده از رابطه ۱ محاسبه شد.

$$M = P_{\max} \times L \quad (1)$$

اتصالات ساخته شده به وسیله گیره تا گیرایی کامل تحت فشار قرار گرفتند. پس از مونتاژ، نمونه‌ها در شرایط آزمایشگاهی به مدت یک ماه نگهداری شدند تا به رطوبت تعادل محیط برسند. نمونه‌ها به وسیله دستگاه آزمون مکانیکی مدل Zwick/Roell Z150 تحت بار کششی قرار گرفتند (شکل ۲).

آزمون‌های بررسی شده، ظرفیت لنگرخمشی و

برای بررسی اثر مستقل و متقابل هر یک از عوامل متغیر بر لنگر خمشی و تنش مرکب از طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمون فاکتوریل استفاده شد و مقایسه میانگین از طریق آزمون دانکن صورت پذیرفت.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس اثر متغیرهای مورد بررسی بر ظرفیت لنگر خمشی و تحمل تنش در لبه داخلی و بیرونی اتصالات ساخته شده با بیسکویت در جدول ۲ آورده شده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود اثر مستقل نوع ماده اولیه و اندازه بیسکویت بر ظرفیت لنگر خمشی و تنش وارد بر لبه بیرونی و داخلی در سطح اعتماد ۹۹ درصد معنی‌دار است.

نتایج حاصل از اثر مستقل نوع ماده اولیه و اندازه بیسکویت بر خواص مورد مطالعه و همچنین مقایسه میانگین‌ها بر اساس آزمون دانکن در جدول ۳ آورده شده است.

$M =$ ظرفیت لنگر خمشی (N.m) ، P_{max} = حداکثر

بار (N) ، $L =$ بازوی لنگر خمشی (m)


برای بررسی تنش مرکب در گوشه داخلی و گوشه بیرونی اتصالات L شکل ساخته شده به ترتیب از روابط ۲ و ۳ استفاده شد [۱۱].

$$\text{تنش در گوشه داخلی اتصال} = \sigma_b - \sigma_a = \frac{2PL}{tb^2} - \frac{P \cos \varphi \Delta}{2bt} \quad (2)$$

$$\text{تنش در گوشه بیرونی اتصال} = -(\sigma_b + \sigma_a) = -\left[\frac{2PL}{tb^2} + \frac{P \cos \varphi \Delta}{2bt} \right] \quad (3)$$

در روابط بالا: σ_b = تنش خمشی (MPa) ، σ_a = تنش محوری (MPa) ، P = نیروی محوری (N) ، L = طول دهانه: زیر بار کششی (۱۶ میلی‌متر) ، t = ضخامت عضو اتصال (میلی‌متر) ، b = عرض عضو اتصال (میلی‌متر) است. شکل ۳ تنش داخلی و خارجی را در اتصال L شکل نشان می‌دهد.

با توجه به عوامل متغیر در نظر گرفته شده (ماده اولیه شامل: چوب راش، چوب صنوبر، MDF و تخته خرده‌چوب و اندازه بیسکویت (۰، ۱۰ و ۲۰) تعداد ۱۲ تیمار به دست آمد که از هر تیمار سه تکرار و در مجموع ۳۶ اتصال L شکل ساخته شد.



شکل ۳. تنش داخلی و خارجی را در اتصال L شکل

جدول ۲. نتایج تجزیه واریانس اثر عوامل متغیر بر خواص مورد مطالعه تحلیل واریانس چند گانه اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر ظرفیت لنگر خمشی

عوامل متغیر	درجه آزادی DF	مجموع مربعات SS	میانگین مربعات MS	F	sig
نوع ماده	۳	۱۲۱۷	۶۰۸	۶۸/۷۸	./...**
اندازه بیسکویت	۲	۱۰۴۸۷	۳۴۹۵	۳۶۰	./...**
نوع ماده × اندازه بیسکویت	۶	۳۳۰	۵۵	۵/۶۸	./...**

تحلیل واریانس چندگانه اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر تنش در گوشه داخلی

عوامل متغیر	درجه آزادی DF	مجموع مربعات SS	میانگین مربعات MS	F	sig
نوع ماده	۳	۰/۶۱۸	۰/۲۰۶	۲۲۸	./...**
اندازه بیسکویت	۲	۰/۰۷۴	۰/۰۳۷	۴۱/۰۴	./...**
نوع ماده × اندازه بیسکویت	۶	۰/۰۱۸	۰/۰۰۳	۳/۳۲	./۰۱۸*

تحلیل واریانس چندگانه اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر تنش در گوشه بیرونی

عوامل متغیر	درجه آزادی DF	مجموع مربعات SS	میانگین مربعات MS	F	sig
نوع ماده	۳	۰/۹۸۹	۰/۳۲۹	۳۳۷	./...**
اندازه بیسکویت	۲	۰/۱۰۹	۰/۰۵۵	۶۷/۷۹	./...**
نوع ماده × اندازه بیسکویت	۶	۰/۰۲۷	۰/۰۰۴	۵/۰۷	./۰۰۳**

* تفاوت معنی دار در سطح اطمینان ۹۵ درصد ** تفاوت معنی دار در سطح اطمینان ۹۹ درصد

جدول ۳. اثر مستقل عوامل متغیر بر ظرفیت لنگر خمشی و تنش مرکب (لبه داخلی و بیرونی)

عوامل متغیر	سطوح متغیر	ظرفیت لنگر خمشی (N.m)	تنش مرکب لبه بیرونی (Mpa)	تنش مرکب لبه داخلی (Mpa)
نوع ماده اولیه	چوب راش	۸۹ ^{A*}	۰/۷۹ ^A	۰/۶۷ ^A
	چوب صنوبر	۶۲ ^B	۰/۵۸ ^B	۰/۴۹ ^B
	MDF	۴۶ ^C	۰/۴۳ ^C	۰/۳۵ ^C
	تخته خرده چوب	۴۱ ^D	۰/۳۹ ^C	۰/۳۱ ^C
اندازه بیسکویت	۰	۵۳ ^C	۰/۴۸ ^C	۰/۴۰ ^C
	۱۰	۵۹ ^B	۰/۵۲ ^B	۰/۴۵ ^B
	۲۰	۶۸ ^A	۰/۶۱ ^A	۰/۵۱ ^A


* حروف لاتین بالای اعداد گروه بندی دانکن را نشان می دهد.

است. بدین ترتیب مقایسه میانگین‌ها براساس آزمون دانکن، اتصال ساخته شده با چوب راش را در گروه A قرار داد. همچنین بیشترین ظرفیت تحمل تنش در لبه بیرونی و داخلی را اعضای اتصال ساخته شده با چوب راش داشت که در گروه بندی میانگین‌ها به روش دانکن در گروه برتر A قرار گرفت و کمترین مقدار تحمل تنش در اتصال بیسکوییتی به کاررفته در تخته خرده چوب مشاهده شد که در گروه C قرار گرفت. با توجه به


همان گونه که ملاحظه می شود اتصال بیسکوییتی به کار برده شده در چوب راش دارای بیشترین ظرفیت لنگرخمشی در مقایسه با اتصال بیسکوییتی در چوب صنوبر و فرآورده های مرکب MDF و تخته خرده چوب است. در این خصوص ظرفیت لنگر خمشی اتصال ساخته شده با چوب راش نسبت به اتصال بیسکوییتی ساخته شده با چوب صنوبر، MDF و تخته خرده چوب به ترتیب ۴۳/۵۵، ۹۳/۴۸ و ۱۱۷/۰۷ درصد بیشتر بوده

اتصالات ساخته شده از اعضای چوبی (راش و صنوبر) در اتصال دهنده ها رخ داد. بنابراین ضعف اتصالات ساخته شده با تخته خرده چوب و MDF را می توان به مقاومت کم اعضای اتصال در برابر بار وارد نسبت داد و ضعف اتصالات ساخته شده با چوب (راش و صنوبر) را به مقاومت کم اتصال دهنده بیسکوییتی مربوط دانست. نتایج یاد شده با تحقیقات آتار و همکاران مطابقت دارد [۵]. واسیلیو و باربوتیس نیز در مورد میزان لنگر خمشی اتصالات ساخته شده با MDF و تخته خرده چوب به نتایج مشابهی دست یافتند [۱۲]. در شکل ۴ مد شکست اتصالات ساخته شده با اعضای مختلف نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود ضعیف ترین نقطه اتصال عامل شکست است.


دانشیه بیشتر چوب راش در مقایسه با سایر مواد اولیه به کار رفته در این بررسی (چوب صنوبر، تخته فیبر با دانشیه متوسط و تخته خرده چوب) و رابطه مستقیم بین دانشیه و خواص مکانیکی، می توان علت افزایش مقاومت اتصالات ساخته شده با گونه راش را دانشیه بیشتر آن عنوان کرد. از طرف دیگر به طور کلی چوب ماسیو به علت ساختار طبیعی آن در مقایسه با فرآورده های مرکب دارای مقاومتهای بیشتری است به همین دلیل چوب صنوبر هر چند دانشیه کمتر از MDF و یا تخته خرده چوب دارد، مقاومت اتصال ساخته شده با آن بیشتر است. مد شکست اتصالات ساخته شده از مواد چوبی مختلف در این تحقیق نشان داد که بیشتر شکست اتصالات ساخته شده با تخته خرده چوب و MDF در اعضای اتصال رخ داد در حالی که مد شکست در



ب) چوب صنوبر



الف) چوب راش



د) تخته فیبر با دانشیه متوسط (MDF)



ج) تخته خرده چوب


شکل ۴. شکست اتصال بیسکوییتی در اعضای اتصال مختلف

نتایج تحقیقات کهنوند و همکاران و اکلمن مطابقت دارد [۲، ۱۳].


تجزیه واریانس اثر متقابل عوامل متغیر بر خواص بررسی شده نشان داد که اثر متقابل نوع ماده اولیه و اندازه بیسکویت بر ظرفیت لنگر خمشی و تنش در لبه بیرونی در سطح اعتماد ۹۹ درصد و بر تنش در لبه داخلی در سطح اعتماد ۹۵ درصد معنی دار بود. شکل ۵ اثر متقابل عوامل متغیر را بر ظرفیت لنگر خمشی نشان می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌شود بیشترین ظرفیت لنگر خمشی مربوط به اتصال ساخته شده با گونه راش و با اندازه بیسکویت ۲۰ و یا به عبارت دیگر در بیسکویت با بزرگترین اندازه (۶۰×۲۳×۳/۸ میلی متر) بوده است.

تأثیر متقابل نوع ماده اولیه و اندازه بیسکویت بر تنش در لبه بیرونی در شکل ۶ نشان داده شده است. با توجه به این شکل، حداکثر ظرفیت تحمل تنش در لبه بیرونی را، اتصال ساخته شده با چوب راش و با اندازه بیسکویت ۲۰ دارا بوده است.


در زمینه اثر مستقل اندازه بیسکویت (جدول ۲)، افزایش اندازه آن از صفر تا ۲۰ سبب افزایش مقدار ظرفیت لنگر خمشی و تحمل تنش در لبه داخلی و بیرونی شد. در این خصوص بیسکویت شماره ۲۰ با بیشترین طول و عرض، بیشترین ظرفیت لنگر خمشی را داشت که در مقایسه با اندازه بیسکویت ۱۰ و صفر به ترتیب ۱۵/۲۵ و ۳۰/۷۷ درصد بیشتر بود. براساس گروه بندی میانگین‌ها به روش دانکن اندازه بیسکویت ۲۰ در گروه برتر A و بیسکویت‌های ۱۰ و صفر به ترتیب در گروه‌های B و C قرار گرفتند. همچنین ظرفیت تحمل تنش در لبه بیرونی در همه اتصالات (با مواد اولیه مختلف) بیشتر از لبه درونی بود. با توجه به اینکه افزایش اندازه بیسکویت سبب افزایش سطح چسب خوری و همچنین افزایش واکنشیدگی بیسکویت در اثر جذب رطوبت چسب می‌شود بیسکویت شماره ۲۰ اتصالات قویتری را در همه نمونه‌های با اعضای اتصال مختلف به وجود می‌آورد. نتایج این قسمت با



شکل ۵. اثر متقابل گونه چوب اعضای اتصال و اندازه بیسکویت، بر ظرفیت لنگر خمشی



شکل ۶. اثر متقابل نوع ماده و اندازه بیسکویت بر ظرفیت تحمل تنش در گوشه بیرونی زیر بار کششی



شکل ۷. اثر متقابل نوع ماده و اندازه بیسکویت بر ظرفیت تحمل تنش در گوشه داخلی زیر بار کششی

نتیجه گیری

از آنجا که چسب استفاده شده در این تحقیق چسب تماسی بوده است، در نتیجه هر چه سطح اتصال صافتر باشد، چسب عملکرد بهتری خواهد داشت. چسب خوری سطوح اتصال در MDF نیز با توجه به ساختار متراکم آن، بهتر از تخته خرده چوب است که در نتیجه سبب افزایش مقاومت اتصالات ساخته شده با

شکل ۷ که درباره اثر متقابل نوع ماده اولیه و اندازه بیسکویت بر تحمل تنش در لبه داخلی است نشان می‌دهد که حداکثر تحمل تنش در لبه داخلی را اتصال ساخته شده با چوب راش و اندازه بیسکویت ۲۰ و کمترین تحمل تنش را اتصال ساخته شده با تخته خرده چوب و با اندازه بیسکویت صفر داشته است.

این تحقیق نیز مشاهده شد، با توجه به جنس اعضای اتصال و اندازه بیسکویت اتصالات ساخته شده در برابر بارهای وارد، رفتار متفاوتی از خود نشان دادند. بررسی این رفتار و علت آن می‌تواند به طراحان سازه مبلمان برای ساخت سازه با رعایت اصول مهندسی و ضریب اطمینان بیشتر کمک کند.

MDF شده است. افزایش اندازه بیسکویت سبب بیشتر شدن سطح چسب خور و در نتیجه بهبود مقاومت‌ها خواهد شد. به طور کلی می‌توان گفت دو عامل مهم مقاومت اعضای اتصال و مقاومت اتصالات دهنده در طراحی اتصالات سازه مبلمان با رعایت اصول طراحی مهندسی باید مدنظر طراحان قرار گیرد. همانطور که در

References

- [1]. Jones, A., and Lutes, R. (1993). Handbook of joinery, USA: Sterling Press, New York.
- [2]. Kahvand, M., Omrani, P., and Ebrahimi, Gh. (2014). Determination of bending moment resistance of T-type joints constructed with wood biscuit. *Iranian Journal of Wood and Paper Industries*, 5(2): 47-58.
- [3]. Dalvand, M., Ebrahimi, Gh., Tajvidi, M., and Layeghi, M. (2013). Investigation on the effect of wooden dowel diameter, penetration depth and species on the bending moment resistance under diagonal tensile load of corner joints in case-type furniture. *Iranian Journal of Wood and Paper Science Research*, 28(1): 11-23.
- [4]. Altun, S., Burdurlu, E., and Kılıc, M. (2010). Effect of adhesive types on the bending moment capacity of Miter frame corner joints. *Bioresources*, 5(3): 1473-1483.
- [5]. Atar, M., Ozcifci, A., Altinok, M., and Celikel, U. (2009). Determination of diagonal compression and tension performances for case furniture corner joints constructed with wood biscuits. *Materials & Design*, 30(3): 665-670.
- [6]. Kociszewski, M. (2005). Stiffness and load capacity of biscuit corner joints. *Folia Forestalia Polonica*, 36: 39-47.
- [7]. Tankut, A.N., and Tankut, N. (2009). Investigations the effects of fastener, glue, and composite material types on the strength of corner joints in case-type furniture construction. *Materials & Design*, 30(10): 4175-4182.
- [8]. Tankut, A.N., and Tankut, N. (2004). Effect of some factors on the strength of furniture corner joints constructed with wood biscuits. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 28:301-309.
- [9]. Standard Test Methods for Specific Gravity of Wood and Wood-Base Materials. (2014) Annual Book of ASTM Standard, 04.10, D 2395-14.
- [10]. Standard Test Methods for Wood-based Panels- Determination of density, European Standard, 323. (1993).
- [11]. Dalvand, M., Ebrahimi, Gh., Rostampour Haftkhani, A., and Maleki, S. (2013). Analysis of factors affecting diagonal tension and compression capacity of corner joints in furniture frame fabricated with dovetail key. *Journal of Forestry Research*, 24(1): 155-168.
- [12]. Vassiliou, V., and Barboutis, L., (2008). Strength of furniture joints constructed with wood biscuits. In: *Proceeding Papers from International Conference of NABY TOK.*, technical university in Zvolen, Slovakia.
- [13]. Eckelman, C.A. (2003). Textbook of product engineering and strength design of furniture. Purdue University Press, West Lafayette Indiana.